

PrintaSleeve

Printasleeve Ltd, Higher Street, West Chinnock,
Crewkerne, Somerset, TA18 7QA

Email: info@printasleeve.com Tel: 01935 881516, Fax: 01935 881314
www.printasleeve.com

PF/A1 MW y PF/A1 HW (con adhesivo) son tubos de poliolefina flexible de paredes media o gruesa que tienen un interior adhesivo

- Especialmente diseñados para resistir a situaciones mecánicas difíciles
- Comúnmente usado para instalaciones sumergibles o enterradas
- El adhesivo proporciona estanqueidad protegiendo contra la humedad

Datos Técnicos:

Temperatura de utilización:	-55°C a +120°C	
Ratio de contracción:	3:1 (aprox.)	
Resistencia a tracción:	10:4N/mm ²	ASTM D638
Alargamiento final:	300%	
Peso específico:	1.10	ISO R1183
Flexibilidad a baja temperatura (4h a -55°C):	No se rompe a -55°C	ASTM D2671
Cambio longitudinal:	0% a -15%	ASTM D2671
Rigidez dieléctrica:	30KV/mm min	ASTMD876
Temperatura de contracción:	120°C	
RoHS:	Cumple con la normativa RoHS	
Colores estándar:	Negro	

Método de prueba



Referencia	Diámetro antes de contraer (mm)	Diámetro después de contraer (mm)	Espesor pared (mm)	Barra estándar (m)
PF/A1 MW 10	10,0	3,0	1,0	1,0/1,2
PF/ A1 MW 16	16,0	5,0	1,4	1,0/1,2
PF/ A1 MW 25	25,0	8,0	2,0	1,0/1,2
PF/ A1 MW 33	33,0	8,0	2,5	1,0/1,2
PF/ A1 MW 35	35,0	12,0	2,0	1,0/1,2
PF/ A1 MW 40	40,0	12,0	2,5	1,0/1,2
PF/ A1 MW 50	50,0	16,0	2,0	1,0/1,2
PF/ A1 MW 55	55,0	16,0	2,7	1,0/1,2
PF/ A1 MW 63	63,0	19,0	2,4	1,0/1,2
PF/ A1 MW 75	75,0	22,0	2,7	1,0/1,2
PF/ A1 MW 85	85,0	25,0	2,8	1,0/1,2
PF/ A1 MW 95	95,0	29,0	3,1	1,0/1,2
PF/ A1 MW 115	115,0	34,0	3,1	1,0/1,2
PF/ A1 MW 140	140,0	42,0	3,1	1,0/1,2
PF/ A1 MW 160	160,0	50,0	3,2	1,0/1,2
PF/ A1 MW 180	180,0	60,0	3,2	1,0/1,2
PF/ A1 MW 200	200,0	65,0	3,5	1,0/1,2

Referencia	Diámetro antes de contraer (mm)	Diámetro después de contraer (mm)	Espesor pared (mm)	Barra estándar (m)
PF/A1 HW 9	9,0	3,0	1,8	1,2
PF/ A1 HW 13	13,0	4,0	2,4	1,2
PF/ A1 HW 19	19,0	6,0	2,4	1,2
PF/ A1 HW 28	28,0	9,0	3,0	1,2
PF/ A1 HW 38	38,0	12,0	4,1	1,2
PF/ A1 HW 43	43,0	10,0	4,1	1,2
PF/ A1 HW 50	50,0	16,0	4,1	1,2
PF/ A1 HW 68	68,0	22,0	4,1	1,2
PF/ A1 HW 90	90,0	30,0	4,1	1,2
PF/ A1 HW 120	120,0	40,0	4,3	1,2
PF/ A1 HW 130	130,0	43,0	4,3	1,2
PF/ A1 HW 152	152,0	48,0	4,3	1,2
PF/ A1 HW 160	160,0	55,0	4,3	1,2
PF/ A1 HW 175	175,0	55,0	4,3	1,2

Se suministran en cantidades alternativas o sin adhesivo bajo demanda

Otros tipos de tubos termorretráctiles son disponibles. Por favor consulte nuestro sitio web - www.printasleeve.com